



COVEMA

Tu Socio en Acero

Síguenos en:



BASES, ESMALTES Y THINNER.

Base Zincromato Automotriz:

Producto formulado con resina alquídica y pigmentos anticorrosivos libre de plomo, se emplea como protección anticorrosiva para estructuras metálicas de uso automotriz.

APLICACIÓN:

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Soplete convencional, Diluyente Maestro Thinner Acrílico Automotriz, mezcla de 1 a 1.

Secado al tacto 30 minutos, 2-3 manos.

Base Zincromato Maestro:

Proporciona buena adherencia, buen poder de relleno para cubrir las imperfecciones y buena acción anticorrosiva para la protección de metales.

APLICACIÓN:

Soplete convencional, Diluyente Maestro Thinner Acrílico Automotriz, mezcla de 1 a 1.

Secado al tacto 30 minutos, 2-3 manos.

Esmalte Alto Brillo:

Para interiores y exteriores, sobre superficies de metal, madera, mantenimiento de maquinarias, muebles, yeso, concreto, que se deseen cubrir con un acabado brillante.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar con soplete, diluir 20 - 25% con Maestro Thinner Acrílico Automotriz.


Homogeneizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

Thinner Acrílico Automotriz:

Disolvente para todo tipo de pinturas alquídicas, de secado rápido.

APLICACIÓN:

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.



Base al Aceite Automotriz x20:

Brinda buena acción anticorrosiva para la protección de metales, buen poder de relleno y excelente adherencia.

APLICACIÓN:

Soplete convencional, Diluyente Maestro Thinner Acrílico Automotriz, mezcla de 1 a 1. Secado al tacto 30 minutos, 2-3 manos.

Gloss x3 Transparente:

Gloss X3 Transparente es de secado rápido, deja buen brillo, buena adherencia, dureza y buena flexibilidad.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar con soplete, diluir 50% con X13 Extra Acrílico Thinner Oro.

Homogeneizar completamente. Secado al tacto en 30 minutos, repintado 6 mínimos.

KIT Esmalte Epóxico Titanic:

Brinda buena resistencia a la interperie, agentes químicos, agentes ácidos, agentes alcalinos, excelente adherencia, buena resistencia a los solventes, agua dulce o agua salada, aceites minerales y excelente resistencia al roce mecánico o fricción.

APLICACIÓN:

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Usar soplete convencional mezclando 1 volumen de Esmalte + 1 volumen de Catalizador Epóxico Titanic + 1 volumen de Disolvente Epóxico de Recubrimientos Industriales y Marinos.

Bonflex Polyester:

Excelente para rellenar rasguños, abolladuras, grietas, etc).

APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar sobre base Zincromato automotriz.

Usar Espátula y agregar 2 gramos de crema endurecedora por cada 100 gramos de bonflex.



Central : 715 - 5559
ventas@covema.com.pe
WWW.COHEMA.PE

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Av. Pachacútec Mz A Lt 30
Tel: 01 715 2297
Cel: 960 371 296
936 810 524

SANTA ANITA
Av. Huancaray N° 849
Tel: 01 719 2776
Cel: 998 181 908
969 334 081

CERCADO DE LIMA
Av. Grau N° 1472
Tel: 01 715 5353
Cel: 998 181 906
969 334 072

INDEPENDENCIA
Calle Taladros N° 127
Tel: 01 715 5333
Cel: 981 179 086
969 334 074

COMAS
Av. Tupac Amaru N° 6853
Tel: 01 715 5151
Cel: 998 181 909
969 334 075

PUENTE PIEDRA
Av. Lomas de Carabayllo Mz P2 Lt 1
Tel: 01 715 5354
Cel: 933 334 986
934 468 429